

TECHNICKÝ LIST LUJA CERAMIC TILES POLOMATNÁ VNITŘNÍ BARVA NA KERAMICKÉ OBKLADY

POPIS VÝROBKU

Polomatná barva na keramické obklady.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Keramické obklady na stěnách v suchých a vlhkých místnostech (např. koupelny, kuchyně) a nízko namáhané podlahy v suchých místnostech (např. toalety).
- Výrobek není vhodný pro samočisticí keramické obklady a stěny v parní sauně
- Díky vynikající přilnavosti barva nevyžaduje základní nátěr. Tónovatelné v barvách Tikkurila.
- Natíraný povrch je extra odolný vůči horké a studené vodě, šamponům, čistícím chemikáliím a různým skvrnám (olej, kečup, džus atd.).



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A, Báze C
BAREVNÉ ODSŤÍNÝ	Feel the Color, Feel the Color 2020, vzorník Deco Grey, Color Now 2022. Lze tónovat v barvách Tikkurila
OBJEM SUŠINY (%)	40 %.
STUPEŇ LESKU	Polomatný. 4/RT-klasifikace
VYDATNOST	10-12 m ² /l.
BALENÍ	BÁZE A: 0.9 l, 2.7 l. BÁZE C: 0.9 l, 2.7 l.
HUSTOTA	1,2 kg/l, ISO 2811
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek po cca. 2 hod. Přetíratelný po 16 hodin. za normálních podmínek. Připraven k použití po 2 dnech. Vezměte prosím na vědomí! Barva dosáhne konečné tvrdosti po 28 dnech, proto se mezitím vyvarujte mechanickému poškození povrchu.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Před čištěním odstraňte z malířských nástrojů co nejvíce barvy. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner se doporučuje k odstranění mírně zatvrdlé barvy.
SKLADOVATELNOST	Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Pro další použití plechovku důkladně uzavřete. Tónovaný výrobek nebo výrobek skladovaný v nesprávně uzavřené nebo poloprázdné plechovce nevydrží dlouhodobé skladování.
VOC	(kat. A/i) 140 g/l (2010) Luja Ceramic Tiles obsahují VOC Max. 140 g/l.
CHEMICKÁ ODOLNOST	Odolává čistícím chemikáliím a mírným rozpouštědlům, jako je lakový benzín. Jakékoli barevné skvrny od kávy, čaje a pod. je třeba ihned otřít.
ODOLNOST VŮČI MOKRÉMU DRHNUTÍ	SFS-EN 13300 třída 1, ISO 11998.
APLIKACE	Štětec, plstěný váleček na hladké povrchy (5-7 mm vlas)

TECHNICKÝ LIST LUJA CERAMIC TILES POLOMATNÁ VNITŘNÍ BARVA NA KERAMICKÉ OBKLADY

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má ošetřit, musí být suchý, teplota vzduchu nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80% během zpracování a sušení.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Očistěte povrch od vodního kamene pomocí prostředku na odstraňování vodního kamene (např. Tikkurila Supi Saunapesu).

K odstranění mastnoty, oleje nebo nečistot použijte vhodný čistící prostředek (např. Tikkurila Maalipesu).

Odstraňte starý silikon ostrým nožem. Odstraňte zbytky silikonu z povrchu pomocí prostředku na odstraňování silikonu. Opatrně opláchněte povrch velkým množstvím vody, abyste odstranili zbytky čistícího prostředku. Nechte zaschnout. Upozorňujeme, že spáry dlaždic musí být před lakováním také suché.

ZÁKLADOVÁNÍ:

Není potřebný žádný základní nátěr.

NATÍRÁNÍ:

Povrchy musí být před natíráním zcela čisté a suché. Na hladké povrchy použijte plstěný váleček nebo štětec

1. Před použitím barvu dobře promíchejte a poté nalijte barvu na váleček.
2. Štětcem natírejte v tenké vrstvě rohy, spáry obkládaček a místa, kam se válečkem nedostanete.
3. Barvu naneste na celý povrch plstěným válečkem v tenké vrstvě, dbejte na to, abyste nenesli příliš mnoho barvy, protože to může způsobit opadávání barvy na povrchu.
4. Mezi jednotlivými vrstvami nechte alespoň 16 hodin schnutí.
5. Stejným způsobem naneste 2. vrstvu.
6. Odstraňte pásy ihned po aplikaci poslední vrstvy.
7. Vyměňte odstraněné silikonky za nové.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

Produkt dosáhne konečné tvrdosti a trvanlivosti po měsíci za normálních podmínek, proto je třeba s povrchy zacházet opatrně po dobu několika týdnů. Pokud je třeba povrchy vyčistit krátce po dokončení, lehce je očistěte měkkým kartáčem nebo vlhkým čistícím hadříkem.

POZNÁMKA! Upozorňujeme, že po kontaktu s vodou může čerstvě natřený povrch změkknout, ale po ~30 minutách schnutí se povrch vrátí zpět tvrdý. V případě potřeby po cca. Nejdříve 1 měsíc od natírání: Povrchy lze čistit měkkým houbou nebo čistícím hadříkem a neutrálním (pH 6-8) mycím roztokem. Velmi znečištěné povrchy čistěte slabě alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem, čistící hadřík nebo houba. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, drsné houby atp. Povrch důkladně opláchněte.

ÚDRŽBA:

Povrchy natřené barvou Luja Ceramic Tiles lze natřít stejnou barvou. Viz Příprava.

TECHNICKÝ LIST LUJA CERAMIC TILES POLOMATNÁ VNITŘNÍ BARVA NA KERAMICKÉ OBKLADY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních systémů a půdy. Tekutý odpad likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení. Noste ochranné rukavice. POZOR! Pri striekaní sa môžu vytvárať nebezpečné dýchateľné kvapôčky. Nevdychujte sprej alebo hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1).

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí byť kompletné, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny dle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobků je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.