



<b>Obchodní název</b>	<b>EN 4700 1K ANTICOROSIVE PRIMER</b>
<b>Charakteristika</b>	Vysoce kvalitní, jednosložkový, rychleschnoucí antikorozi základ, vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Je odolný vůči vlhkosti, slanému prostředí, mechanickým a povětrnostním vlivům. Může se ředit 10 – 30% nitro ředidlem . Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Neobsahuje chromitan zinečnatý.
<b>Použití</b>	Slouží jako základní nátěr na kovové povrchy
<b>Skladovatelnost</b>	24 měsíců
<b>Ředidlo</b>	Nitro ředidlo Doporučené zředění: 10 – 30%
<b>Tužidlo</b>	-
<b>Schnutí / 20°C</b>	20 – 30 minut
<b>Způsob aplikace</b>	Stříkací pistole: 1,5 – 1,8mm                      tlak: 2,5 – 3,5 atm Štětcem, válečkem
<b>Příklad nátěrového postupu</b>	
<b>A) Příprava podkladu</b>	Určený povrch obrousit, zbavit prachu a odmastit.
<b>B) Aplikace výrobku</b>	Po otevření plechovky obsah důkladně promícháme. Potřebné množství odlijeme do zvláštní nádoby, naředíme, dobře promícháme a aplikujeme.
<b>C) Následná operace</b>	Po zaschnutí přebrousíme. Je přelakovatelný všemi typy emailů.