

**POPIS VÝROBKU**

Vodou ředitelný speciální tmel.

**VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ**

- Určen na tmelení otvorů na vnitřních dřevěných površích.
- Vytmelenou povrchy se dají lakovat nebo mořit.
- Po vytvrzení SPAKKELI Wood Putty vypadá jako neupravený dřevěný povrch.
- Nábytek, dveře, montované dřevěné stěny, stropy a jiné dřevěné povrchy

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>BAREVNÉ ODSTÍNY</b>	Borovice, bříza, dub, buk a tmavý mahagon.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	67%
<b>HUSTOTA</b>	1,8 kg/l (ISO 2811)
<b>BALENÍ</b>	0,5l bříza, dub, buk, tmavý mahagon 0,5l a 10l borovice
<b>ŘEDIDLO</b>	Voda
<b>APLIKACE</b>	Hladké ploché / hladítko.
<b>DOBA SCHNUTÍ při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu</b>	Tenkou vytmelenou vrstvou můžete přebrousit cca po 4 hodinách a hrubší vrstvy po 24 hodinách.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ</b>	Vodou
<b>PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST</b>	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech. Chraňte před mrazem. VAK / ADR.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

PODMÍNKY APLIKACE: Tmelený povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně + 5 ° C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

**POUŽITÍ:**

Odstraňte špínu, prach a odlupující se nátěr z povrchů. Naneste SPAKKELI tmel na dřevo s hladkým plochým hladítkem. Pokud je to nutné zředte s vodou. Větší otvory je lépe vytmelit na dvakrát nebo vícekrát. Přebrouste povrch a odstraňte prach po broušení. Povrch může být namořen např. s vnitřním mořidlem na dřevo Pirtti nebo lakovým mořidlem Dicco Color. Povrch můžete nalakovat s lakem Kiva furniture lacquer, panelovým lakem Kiva interior lacquer (Panel Ace panel lacquer), matným lakem Jalo, Miranol Lacquer nebo kyselinou vytvrzovanými lakem Diccoplast.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Nádobý jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pečlivě prostudujte. Bližší informace o škodlivých vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. BL je k dispozici na požádání klienta.

**Výrobce:**

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

**Distributor:**

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna našim operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.