

TECHNICKÝ LIST BETOLUX ROZPOUŠTĚDLEM ŘEDĚNÁ BARVA NA PODLAHU /LESLÁ

POPIS VÝROBKU

Uretánovo-alkydová barva.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- na vnitřní nátěry betonových a dřevěných povrchů.
- je také vhodná pro nátěry povrchů předtím natřených s alkydovými nebo epoxidovými barvami, nebo ošetřených s epoxidovým lakem.
- betonové a dřevěné podlahy, schody v rezidenčních, obchodních a skladových prostorách.
- betonové a dřevěné podlahy v interiéru podrobeny lehkému mechanickému a chemickému namáhání.



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| KÓD VÝROBKU | 270_6001/3 |
| ZÁKLADNÍ BARVY | A a C |
| BAREVNÉ ODSTÍNY | Tikkurila floor paint colour karta a většina odstínů ze vzorníku barev Tikkurila Symphony. |
| KONEČNÝ EFEKT | Lesklý |
| OBJEMOVÁ SUŠINA | Cca 50% |
| HUSTOTA | 1,0 – 1,2 kg/l ISO 2811 |
| ODOLNOST VŮČI VODĚ | Dobrá, SFS 3755 |
| CHEMICKÁ ODOLNOST | Odolný vůči tukům, lihu a denaturovaný lih. Není odolný vůči silným rozpouštědlům, např. ředidla. |
| TEPELNÁ ODOLNOST 120 ° C | světlé odstíny mohou při vysokých teplotách zežloutnout, SFS 3757 |
| TEORETICKÁ VYDATNOST | Betonové povrchy 7-9m ² /l. Kovové a dřevěné povrchy 9-11 m ² /l. |
| BALENÍ | 0,9l, 2,7l, 9l a 18l. |
| APLIKAČNÍ METODY | Štětcem, válečkem nebo stříkáním |
| DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu) | Proti prachu po cca 3-4 hodinách Přetíratelný po cca 24 hodinách Suché používat po cca 1 týdnu Zcela vytvrzený cca po 1 měsíci |
| EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)] | Množstvo VOC max 500 g/l |
| ŘEDIDLO | WHITE SPIRIT 1050 |
| ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ | WHITE SPIRIT 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (Tool cleaner) |
| PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST | Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5° C do + 25° C. Chraňte před mrazem. |

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý a alespoň 4 týdny starý, relativní vlhkost betonu méně než 97%, teplota vzduchu a povrchu musí být min. +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Nové nenatírané povrchy:

Betonové podlahy - odstraňte cementové mléko a prach po broušení. Dřevěné podlahy - odstraňte všechnu špínu, olej a mastnotu.

Předtím natřené povrchy: Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem Maalipesu, pak je důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte starý, odlupující se nátěr. Důkladně přebruste povrch. Odstraňte prach po broušení.

APLIKACE: První aplikace: Barvu důkladně promíchejte. Aplikujte 2 nátěry štětcem, válečkem, nebo stříkáním. Zředte do 20-30% s lakovým benzínem 1050. přetírejte po 24 hodinách s neředěnou nebo mírně zředěnou barvou. Protiskluzový nátěr: Pro zvýšení drsnosti natřených povrchů se může přidat do barvy protiskluzové činidlo v poměru 0,33 litru prášku do 10-ti litrů nezředěné barvy. Ruční míchaným je dostačující. Aplikujte dva poslední vrchní nátěry s protiskluzovou barvou. Naneste protiskluzovou barvu na celou plochu podlahy, nebo jen její části. Vhodná také na hrany schodů.

POKYNY PRO ÚDRŽBU: Natřený povrch kompletně vyschne a dosáhne svoji konečnou tvrdost a chemickou odolnost cca o 1 měsíc. Během tohoto období povrch nečistěte. Pokud je to nutné, tak čistěte s kartáčem, mopem, nebo hadrů. Nečistotu odstraňujte s neutrálním čistícím prostředkem (pH 6-8).

UDRŽOVACÍ ÚDRŽBA: Povrchy, které byly dříve natřeny podlahovou barvou Betolux, mohou být přetírány podlahovými barvami Betolux nebo Betolux Akva podlahovými laky a barvami. Viz také "Předúprava: Dříve lakované povrchy."

TECHNICKÝ LIST

BETOLUX

ROZPOUŠTĚDLEM ŘEDĚNÁ BARVA NA PODLAHU /LESKLÁ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.