

BODY P965 reaktivní základ

Reaktivní transparentní základová barva jednosložková (1K). Je určena k základním nástřikům galvanizovaných, nerezových, hliníkových, pozinkovaných povrchů se zachováním transparentního vzhledu. Tohoto aspektu lze využít např. u lakovaných hliníkových disků, hliníkových bočnic a podobných povrchů, u kterých chceme zachovat původní vzhled. Rychle schne a jednoduše se nanáší.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh : Reaktivní základ
Ředění : Neředí se
Tužidlo : Netuží se
Doba schnutí : 30 min/23°C
Odstíny : Transparent
Skladovatelnost : 24 měsíců od data výroby 5oC až 25oC

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrch lehce přebruste před aplikací musí být čistý, suchý, zbaven prachu a mastnoty. V případě potřeby odstraňte odlupující se části rzi či zoxidované zbytky kovů.

Základní reaktivní barvu řádně promíchejte. Nanesete dvě až tři slabé vrstvy (20-30µm). Pro aplikaci pistolí používejte buď konvenční stříkací pistole o velikosti trysky 1,2-1,4mm při tlaku 2-3bary nebo pistole systému HVLP o velikosti trysky 1,2-1,4mm při tlaku 2bary. K plnému proschnutí dojde asi za 30min/23°C. Na základovou barvu nikdy nepoužívejte materiály na bázi polyesteru (neuschnou). Jako vrchní vrstvu lze použít 2K základy, 2K akryláty, 2K laky, 1K báze ředidlové i vodouředitelné.

Nenanášejte při teplotách nižších než 5°C.



+420 494 533 830
+420 776 223 952
+494 776 080 722



www.nosek.cz
nosek@nosek.cz



NOSEK – leasing, s.r.o.
Smetanova 572
51601 Rychnov n. Kn.