

TECHNICKÝ LIST EMPIRE

POPIS VÝROBKU

Tixotropní (gelovitá), alkydová barva pro použití v interiérech.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Pro vnitřní použití.
- Rovnoměrně se roztéká a zanechává hladký povrch.
- Zvláště vhodná pro aplikaci štětcem.
- Pro volně stojící interiérový nábytek.
- Doporučuje se pro dřevo, dřevotřísku, dřevovláknité desky a povrchy sololitu v souladu s pokyny.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD VÝROBKU	550_6001/3
BAREVNÉ ODSTÍNÝ	Tikkurila Symphony 2436 barevná karta.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatný
OBJEMOVÁ SUŠINA	50 % biela
HUSTOTA	1,2 kg/l biela ISO 2811
ZÁKLADNÍ BARVY	A a C
TEORETICKÁ VYDATNOST	10- 12 m ² /l.
BALENÍ	Základní barvy:: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l. Empire černá: 1l, 1/3l.
ŘEDIDLO	White spirit 1050 nebo pro aplikaci stříkáním použijte Thinner 1032
APLIKAČNÍ METODY	Štětcem nebo nástřikem.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Suchý na dotek po 3 hodinách, přetíratelný po 24 hodinách.
ODOLNOST PROTI VYMÝVÁNÍ	Dobrá se všemi běžnými čisticími prostředky.
ODOLNOST VŮČI ROZPOUŠTĚDLŮM	Odolává terpentýnu, lakového benzínu a lihu, odolává např. silným ředidlům.
ODOLNOST VŮČI OLEJEM A TUKEM	Odolává mazacím olejům a tukům, rostlinným a živočišným tukům.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	White spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (Čistič náradí).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem. Špatně uzavřené nádoby nevydrží dlouhodobé skladování.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být vyšší než +5 ° C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Nenatírané povrchy: Odstraňte špinu, prach a mastnotu. Základujte s Jehu Wood Primer nebo UNICA ADHESION Primer. Předtím natřené povrchy: Povrch omyjte s čisticím prostředkem Maalipesu, poté důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte popraskanou a odlupující se barvu se škrabkou a celý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Vyspravte díry a praskliny s tmelem Presto Furniture Putty nebo Alkyd Putty. Pokud je třeba základujte s Jehu Wood Primer nebo UNICA ADHESION Primer.

POUŽITÍ: Před použitím není třeba Empire promíchat. Pokud potřebujete Empire promíchat např.pokud ho ředíte, tak před aplikací počkejte, dokud se z barvy nespraví želatina. Při nanášení štětcem, ředte Empire s White Spirit 1050 a při stříkání sprejem ředte s Thinner 1032. Barvu nanášejte 1-2 krát.

POKYNY PRO ÚDRŽBU: Nejdříve po 1 měsíci od natírání: Očistíme špinavé povrchy s neutrálním čisticím roztokem (pH 6-8) s použitím houby nebo vlhkého hadříku. Na velmi špinavé povrchy použijte slabě zásaditý čisticí roztok (pH 8-10), očistíme s použitím mopy, houby nebo vlhkého hadříku. Povrch dobře opláchněte.

Povrch dosáhne konečné tvrdost a trvanlivost po 1 měsíci za normálních podmínek, proto s ním během tohoto období zacházejte opatrně. V případě potřeby používejte kartáč, vlhký hadřík nebo mop, na čištění povrchu.

MALOVÁNÍ ÚDRŽBA: Povrchy natřené Empire mohou být natírány stejným druhem rozpouštědlové barvy. Viz přípravu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

TECHNICKÝ LIST EMPIRE

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.