

POPIS VÝROBKU

Rychleschnoucí, uretanové alkydový nátěr- lesklý, obsahující UV ochranný prostředek, který zpomaluje účinek žloutnutí v důsledku slunečního záření.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

UNICA SUPER 90 je vhodný pro použití na dřevěné povrchy v interiéru a exteriéru. Tónovaný nátěr poskytuje lepší ochranu proti slunečnímu záření, než bezbarvý nátěr.

Doporučené použití: Lodě, nábytek a podlahy, které jsou vystaveny snadnému mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ DRUHY BARVY	EP
BAREVNÉ ODSŤÍNÝ	Valti color vzorkovník. K dispozici v barvách interiérových mořidel a laků na dřevo. Proveďte zkušební aplikaci, aby se zajistilo, že barva je správná. V případě, že je barva příliš tmavá, může se zjemnit bezbarvým UNICA SUPER nebo White Spirit 1050.
STUPEŇ LESKU	Lesklý.
VYDATNOST	12 -14 m ² /l . Vydatnost je závislá na několika faktorech, jako textura, pórovitost a způsob aplikace.
OBSAH SUŠINY	cca 48%.
HUSTOTA	cca 0,9 kg/l, ISO 2811
EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	UNICA SUPER 90 obsahuje max. 500 g/l VOC
BALENÍ	0,225 l, 0,9l, 2,7l a 9l.
ŘEDIDLO	White Spirit 1050.
Doba schnutí (23 °C, relativní vlhkost vzduchu 50%)	Proti prachu po 2 hodinách. Na dotek po 6 hodinách. Další vrstva může být natírána po 24 hodinách. Konečná tvrdost po 2 týdnech v závislosti na větrání, teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a tloušťky natíraného filmu.
CHEMICKÁ ODOLNOST	Odolný vůči benzínu, naftě, lakovému benzínu, denaturovaný líh, rostlinným a živočišným tukům, mazivům a tukem. Nemá odolnost vůči ředidlům.
ODOLNOST	Vynikající mycí schopnosti se všemi běžnými detergenty, SFS 3755.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem. Pokud je plechovka špatně uzavřena nebo částečně použita snadno se tvoří kůže na povrchu.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním. Pro aplikaci vysokotlakým stříkáním použijte trysky 0,009 "- 0,013" (0,230 až 0,330 mm). V případě potřeby ředte až do 10% objemových s White Spirit 1050.
PODMÍNKY APLIKACE	Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%, při nanášení a schnutí povrchu. Neaplikujte v silném slunečním záření nebo v chladném a vlhkém počasí. Naplánujte práci tak, aby film vyschl před večerní rosou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

DŘÍVE NENATŘENÉ POVRCHY: Z nových dřevěných povrchů odstraňte špínu a prach. Povrch tvrdého dřeva před nátěrem otřete lihem. Venkovní dřevěné povrchy vždy ošetřete se základním nátěrem Valtti před použitím laku.

DŘÍVE NATŘENÉ POVRCHY: Povrch omyjte čisticím prostředkem Maalipesu CLEANING, podle návodu na etiketě a důkladně opláchněte vodou. Odstraňte starý, odlupující se lak se škrabkou. Povrch přebruste brusným papírem a odstraňte brusný prach z povrchu.

POUŽITÍ: Štětcem nebo postříkem. Při vysokotlakém stříkání použijte trysky 0,009 "- 0,013" (0,230- 0,330mm). V případě potřeby ředte až do 10% objemových s White Spirit 1050. Před použitím a během používání lak promíchejte. Základujte nové povrchy s UNICA Super s ředěným s 20% White Spirit. Aplikujte 2-3 tenké vrstvy. Pro vrchní nátěr použijte ředěný lak 0-20%, pokud je to nutné.

Aplikujte 1-2 vrstvy neředěného UNICA SUPER na předem lakované povrchy. Povrch mezi jednotlivými nátěry jemně přebruste. Poznámka! Vždy základujte venkovní dřevěné povrchy s UNICA SUPER 90 vysoce lesklý.

ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ: Otřete nadměrnou barvu z náradí. Čistěte s WHITE SPIRIT 1050. K odstranění vytvrzené barvy použijte Tikkurila Tool cleaner (TIKKURILA Pensselipesu).

ÚDRŽBA INSTRUKCE: V případě potřeby povrch čistěte nejdříve cca. 1 měsíc po natření. Povrch čistěte čisticím prostředkem s neutrálním pH (6-8) měkkým kartáčkem, houbičkou, nebo hadříkem na čištění. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým čisticím prostředkem pH (6-8) hadříkem, nebo měkkým kartáčkem, houbičkou. Povrch důkladně opláchněte.

Při klasických podmínkách povrch dosáhne úplnou tvrdost a konečnou odolnost po měsíci a proto zacházejte s takovým povrchem opatrně. Pokud je třeba natřený povrch očistit dříve, na čištění použijte vlhký čisticí hadřík nebo hladkou kartáček.

ÚDRŽBA POVRCHU: Sledujte stav natřeného povrchu a v případě potřeby proveďte nátěr. Tónovaný nátěr má delší trvanlivost než bezbarvý nátěr. Povrchy lakované UNICA Super mohou být lakovány UNICA Super lakem se stejným druhem rozpouštědla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Obsahuje uhlovodíky hydrogenované těžké. Hořlavý. Používejte pouze ve větraných prostorách. Nevdechujte páry/aerosoly. Po požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento TL nebo etiketu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje etyl metyl ketoxím a oktany kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 90

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné, suché nádoby z obalů recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. Nevylévejte do kanalizace.

Nebezpečí samovznícení! Utěrky nebo brusný prach obsahující produkt může způsobit požár samovznícení. Odpad shromažďujte v kovových nádobách naplněných vodou, vysušte volně venku nebo ihned spalte.

PŘEPRAVNÍ KLASIFIKACE ADR: ADR 3 III.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.