



Obj. č. 6.2200.0251
6.2200.0501
6.2200.1000
6.2200.1001
6.2200.2000

2200

Elastic tmel bílý

Vlastnosti

2200 Elastic tmel je zvláště snadno brousitelný 2-komponentní jemný polyesterový tmel s přilnavostí na železo, ocel a skelný laminát (GFK). Díky velmi jemnému zrnku a vynikající kryvosti je 2200 Elastic tmel vhodný pro použití jako krycí a jemný tmel k nanášení v tenkých a nejtenčích vrstvách, jako krycí vrstva na PE plnicí tmely, k uzavření případných pórů nebo k vyrovnání malých nerovností a k odstranění drobných poškození laku, škrábanců apod. na karoseriích. Tmel lze nanášet bez problémů i na svislé plochy.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Výrobek obsahuje max. 4 g/l VOC

Doporučení

Nevytvrdlé staré laky nebo základy odstranit.
Nenanášet na termoplastické nebo kyselinou vytvrzující produkty (reaktivní primer).
Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.

Použití

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Podklad přebrousit! Elastic tmel 2200 a tužidlo 2900/2910 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: brousitelný po ca. 15 minutách

Teplota objektu 60°C: brousitelný po ca. 10 minutách

Technické údaje

Barva	bílá
Zpracovatelnost	4 - 5 min.
Míchací poměr	100 : 2
Tužidlo	BPO 2900 / 2910

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

