



Art.-Nr.: 6.7405.0401
6.7405.0402

7405

Profi primer sprej

Vlastnosti:

4CR 7405 je 1K základovka s antikorozií ochranou v profesionální kvalitě. Vhodný jako přilnaváč při drobných opravách a na probrusy. Možno svařovat! Přilnavost na železo, ocel, zinek a na hliník. Hysoká antikorozií ochrana. Rychle schnoucí.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l
Obsah VOC v přípravku: 666 g/l

Doporučení:

Velmi vysoká kryvost, odolný odmašťovači, velmi dobrá přilnavost.
Lze přelakovat všemi běžnými 1K a 2K vrchními laky.
Lze svařovat podle DVS-Merkblatt 0501-Nr. 275/670/99/925.
Nepřelakovávat polyesterovými stříkacími tmely.

Zpracování:

Zpracování od +10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti.

Podklad: železo, ocel, zinek, hliník
Nenanášet na termoplastické podklady
Příprava: očistit 4CR odmašťovačem

Všechny podklady musejí být před lakováním čisté, suché a odmaštěné. Sprejovou dózu před použitím ca. 3 minuty důkladně protřepat. Nanášet ze vzdálenosti ca. 20 - 30 cm. Nanést ve více slabých vrstvách s odvětráním mezi vrstvami ca. 3 - 5 minut. Po použití obraťte dózu dnem vzhůru a pročistěte trysku prostříknutím na prázdno, aby se zabránilo zaschnutí materiálu v trysce.

Další postup:

Broušení za sucha: P400 - P500

Broušení za mokra: P800

Technické údaje:

Barva	7405.0501 červenohnědá/0502 šedá
Suchý proti prachu	po ca. 5 min.
Suchý na dotyk	po ca. 10 min.
Suchý pro přelakování	po ca. 30 min.
Suchý pro broušení	po ca. 30 min.
Tloušťka suché vrstvy	50 - 60 µm

Skladování:

Skladovat v chladu a suchu. Chránit před přímým slunečním zářením a horkem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.