

# 01 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic jsou produkty na olejové bázi na vnější dřevo s dobrou penetrací a maximální ochranou proti vlhkosti a vodě. Výrobky se mohou používat při nízkých teplotách



## Vlastnosti

Bezbarvý základní olej, který penetruje, zajišťuje dobrou přilnavost a odolává absorpci vlhkosti. Zabraňuje růstu plísní a plísní na povrchu finální úpravy.

**Proniká**

**Odolává absorpci vlhkosti**

**Zajišťuje přilnavost.**

## Použijte

Základní nátěr na neošetřené nebo holé očištěné dřevo.

## Podklad

Musí být savý, čistý, suchý, pevný a vhodný k ošetření nátěrem.

Vodní pasti nebo riziko akumulace vody se nemusí vyskytovat.

Vlhkost dřeva před nátěrem max.:

Okna a dveře: 12 % ± 3; Přesahy, ploty a obklady: 18 %.

## Před úprava

Uvolněná skvrna dřeva, barva a rozpadlá dřevěná vlákna musí být odstraněna broušením a čištěním

Nečistoty, mastnota, křídový materiál a řasy, plísně a plísně musí být odstraněny čištěním

Zaoblete ostré hrany pro nejlepší možnou krycí schopnost

Všechny holé dřevěné části musí být ošetřeny před nebo bezprostředně po montáži

Podklad, který byl neošetřen déle než 4 týdny, je třeba očistit a odstranit uvolněná dřevěná vlákna.

## Aplikace

Štetec nebo valček.

Pokud nanášíte válečkem, pak přetřete štětcem.

Holé příčně řezané dřevo a řezné plochy musí být natřeny 3-4 krát mokré do mokrého.

Přebytečný základní olej otřete.

Chlad nebo teplo mohou ovlivnit viskozitu materiálu Nesmí se vytvářet kondenzace.

Vyhnete se práci na přímém slunci.

Chladné počasí a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují dobu schnutí, úplné vytvrzení a interval mezi jednotlivými úpravami.

Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí a úplné vytvrzení. Vždy aplikujte testovací ošetření, abyste zkontrolovali a akceptovali přilnavost a výsledky.

## Očekávané výsledky

Bezbarvý a nesavý.

Ošetření ukončete ihned po zaschnutí a do 4 týdnů, v závislosti na expozici.

Nechráněné vystavení vlhkosti, vodě a slunečnímu záření znehodnotí základní olej.

Dokončete ošetření mořidlem nebo barvou na dřevo.

## Vezměte prosím na vědomí!

Čerstvě natřený povrch chraňte před nepříznivými povětrnostními vlivy. Učiňte vhodná opatření proti působení vlhkosti a srážek na čerstvě natřené povrchy. Povrch dosahuje maximální robustnosti po úplném vytvrzení

## Informace o životním prostředí

Nářadí očistěte od barvy a omyjte jej lakovým benzínem. Zbytky tekuté barvy přineste do místního recyklačního střediska. Minimalizujte plýtvání barvou předběžným odhadem, kolik barvy potřebujete. Zbytky barvy si ponechte pro budoucí použití, abyste mohli efektivně snížit dopad na životní prostředí.

**Skladování:** V chladu, bez mrazu a těsně uzavřeno

## Technická data

Typ produktu	Základní olej
Hustota (kg/l)	0,82
Hmotná sušina sušiny %	20
Objemová sušina %	18
Normativní sušina (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Maximální vydatnost (m <sup>2</sup> /l)	10
Maximální teplota (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. pracovní teplota během aplikace a sušení/vytvrzování	Min. +5 °C
Vlhkost	Max. vlhkost 80% RH.
Doba schnutí při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (hodiny)	2
Přetřítelný při 20 °C, 60% RH (hodiny)	16
Zcela vytvrzeno při 20 °C, 60 % relativní vlhkosti (dny)	28
Ředění	Neředit
Čištění náradí atp.	White spirit

### Aktuální verze TL

květen 2022

### Nahrazuje verzi TL

únor 2022