

## I1 FLEX & SOFT

**Charakteristika:** Flex & Soft je polyesterový tmel na plasty. Optimální viskozita dodává výrobku po přebroušení dokonale hladký povrch. Optimální stupeň tvrdosti tohoto tmelu zabraňuje vytváření přechodů a nerovností během broušení. Jeho tvrdost také eliminuje vznik přechodů mezi tmeleným a opravovaným povrchem. Nezanáší brusný papír.








**Použití :** Pro vyplnění nerovností a škrábanců na plastových dílech motorových osobních i nákladních vozidel, jako jsou např. plastové nárazníky a ostatní plasty používané v automobilovém průmyslu.

**Aplikace:** Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

**POZOR:** Příliš velké množství tužidla může vést k zbarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C

### Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců    Hustota : 1,9 g/cm<sup>3</sup>    Odstín : černý    VOC obsah : < 250g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Poměr tužení</b>	FLEX & SOFT – 100g  BPO hardener - 2 + 3g
	<b>Zpracovatelnost</b>	3 – 5 min.
	<b>Doba schnutí</b>	16 – 30 min.
	<b>Ruční broušení</b>	P120 - P320
	<b>Strojní broušení</b>	P120 - P320
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	