

POLACRYL 345

LODNÍ POLYURETANOVÝ LAK

POLACRYL 345 je lodní polyuretanový lak pro vnější a vnitřní použití, extrémně odolný vůči slunečnímu záření a mořskému prostředí. Obsahuje UV filtr. Po aplikaci si dřevo ponechává svůj přírodní vzhled. Povrch je velmi odolný a flexibilní. Nežloutne.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: transparentní polyuretanový lodní lak
Specifická hmotnost	: 0,9 gr/cm ³ (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 20-35 sec (DIN 53211-70/4 mm,20 °C)
Obsah sušiny	: 27-28 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 32-36 μm (ISO 2808:2007)
Stupně lesku	: 83,2 (20°) 94,2 (60°) 105,4 (85°) (EN ISO 2813: 1994)
Ředění	: 10-20 % lakovým benzínem
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
Suchý na dotek	: (ASTM D 1640-03)
Schnutí	: 2-3 hodiny (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Další nátěr po 24 hodinách.
Teoretická vydatnost	: 5-7 m ² / 750ml balení v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu)
Odstíny	: Transparentní
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt: kat A/h 750 g/l (2007) a 750 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 445 g/l.

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

K dosažení očekávaných výsledků musí být povrch řádně připraven. Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte.

NOVÉ DŘEVO: Naneste 1-3 vrstvy POLACRYL 301. Po zaschnutí přebruste, odmastěte a aplikujte 2-3 vrstvy POLACRYLU 345 ředěného 20-25 lakovým benzínem. Pokud nepoužijete penetrační nátěr POLACRYL 301 naneste 2 vrstvy POLACRYLU 345 ředěného 40-50 %. Poté aplikujte 2-3 konečné vrstvy ředěné 5-25 %.

STARÉ NÁTĚRY: Povrch je vhodné obrousit brusným papírem, zbytky po broušení odstraňte. Naneste 1-2 vrstvy POLACRYLU 345 ředěné 20-25 % lakovým benzínem.

STARÉ NÁTĚRY (ŠPATNÁ KVALITA): Odstraňte zbytky nátěru až na holé dřevo. Poté postupujte jako u nového dřeva.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z nářadí mechanicky a současně nářadí očistěte lakovým benzínem

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu v normálních skladovacích podmínkách. Jednou otevřenou plechovku znovu velmi důkladně uzavřete a skladujte při teplotě 5 – 30° C.

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLITÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.

BALENÍ: 750ml, 2,5L
