

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 6080

Tmel se skleněnými vlákny

Charakteristika:

Dinitrol 6080 je dvousložkový polyesterový tmel vyztužený skleněnými vlákny. Prorezivělá místa na dílech karosérie se mohou překlenout bez použití skleněných rohoží. Po úplném ztvrdnutí se **Dinitrol 6080** může brousit nebo opracovávat dále pomocí výrobků DINITROL 6000 (Pymoplast Super) nebo DINITROL 6020 (Pymoplast Micro Premium).

Aplikace:

Podklad musí být nemastný, bez rzi a zdrsňený. Zrezivělé hrany je třeba odstranit. Požadované množství tmelu intenzivně smíchat s potřebnou tužicí pastou - ca 2% nebo 3%. Červená zabarvení tužicí pasty umožní zřetelně rozeznat intenzitu míchání. Doba zpracovatelnosti je podle teploty a přídatku tužicí pasty 7-9 minut. Nástroje ke zpracování je třeba ihned vyčistit ředidlem nitro nebo ředidlem na lak, protože ztvrdlý materiál není již rozpustný.

TECHNICKÁ DATA:

| Vlastnost | Hodnota |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Barva | žlutozelená |
| Báze | nenasycený polyester |
| Hustota | 1,25 g/ml |
| Doba zpracovatelnosti | 7 – 9 minut, podle okolní teploty |
| Bod vzplanutí | 34°C |
| Skladování | 12 měsíců |

Forma dodávky: dóza 750 g / č. výrobku: 13039
dóza 1,5 kg / č. výrobku: 13040

Bezpečnostní pokyny naleznete v bezpečnostním listu EU nebo na etiketě obalu.

6.9.2013