

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 60

Odolný uretánovo alkydový nátěr / Pololesklý

POPIS VÝROBKU

Rychle schnoucí pololesklý uretánovo alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostředek, který zpomaluje účinek žloutnutí v důsledku slunečního záření.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- UNICA SUPER 60 je vhodný na dřevěné povrchy v interiéru a exteriéru. Tónovaný nátěr poskytuje lepší ochranu proti slunečnímu záření, než bezbarvý nátěr.
- Doporučené použití: Lodě, nábytek a podlahy, které jsou vystaveny lehkému mechanickému namáhání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BÁZE PRODUKTU | EP |
| BAREVNÉ ODSŤINY | Barevné karty: Interiérové mořidla a laky na dřevo, Valtti - polotransparentní mořidla na dřevo. Může být tónovaný v Tikkurila průhledných odstínech. Provedte zkušební aplikaci, aby se zajistilo, že odstín je správný. V případě, že je odstín příliš tmavý, může se zjemnit bezbarvým UNICA SUPER nebo White Spirit 1050. |
| STUPEŇ LESKU | Pololesklý. |
| YDATNOST | 12 -14 m ² /l . |
| OBSAH SUŠINY | 48%. |
| HUSTOTA | cca 0,9 kg/l, ISO 2811 |
| EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)] | UNICA SUPER 60 obsahuje max. 500 g/l VOC |
| BALENÍ | 0,225l, 0,9l, 2,7l a 9l. |
| DOBA SCHNUTÍ (23°C, relativní vlhkost vzduchu 50%) | Proti prachu po 2 hodinách. Na dotek po 6 hodinách. Další vrstva může být natírána po 24 hodinách. Konečná tvrdost po 4 týdnech v závislosti na větrání, teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a tloušťky natíraného filmu. |
| ODOLNOST | <u>Chemická:</u> vůči benzínu, naftě, white spirit (technický benzín) a denaturovaného alkoholu, rostlinným a živočišným tukům, mazivům a mastnotě. Není odolný například vůči ředidlům. <u>Proti umývání:</u> Výborná se všemi běžnými čistícími prostředky, SFS 3755. |
| APLIKACE | Štětcem nebo stříkáním. Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,009 "- 0,013" (0,230 až 0,330 mm). V případě potřeby ředte až do 10% objemových. |
| PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ | Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před působením povětrnostních podmínek. Skladovací a přepravní teplota musí být v rozmezí +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Ihned po použití obal dobře uzavřete. |

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%, během nanášení a schnutí povrchu. Neaplikujte v silném slunečním záření nebo v chladném a vlhkém počasí. Naplánujte práci tak, aby film vyschl do večerní rosy.

NOVÉ NELAKOVANÉ PVRCHY: Z nových dřevěných povrchů odstraňte špínu a prach. Povrch tvrdého dřeva před nátěrem otřete White Spirit 1050. Vnější dřevěné povrchy vždy ošetřete se základním nátěrem Valtti Pohjuste před použitím laku.

PŘEDTÍM LAKOVANÉ PVRCHY: Povrch omyjte čistícím prostředkem MAALIPESU CLEANING, podle návodu na etiketě a důkladně opláchněte vodou. Odstraňte starý, odlupující se lak se škrabkou. Povrch přebruste brusným papírem a odstraňte brusný prach z povrchu.

LAKOVÁNÍ: Před použitím a během používání lak promíchejte. Základujte nové povrchy s UNICA Super 60 ředěným na max. 20% s White Spirit 1050. Naneste 2-3 tenké a rovnoměrné vrstvy. Ředte vrchní lak 0-20%, pokud je to nutné. Aplikujte rovnoměrně 1-2 tenké vrstvy nefeděného laku na dřívě lakované povrchy. Povrch mezi jednotlivými nátěry jemně přebruste. Poznámka! Vždy základujte vnější dřevěné povrchy s UNICA SUPER 90 plný lesk.

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 60

Odolný uretánovo alkydový nátěr / Pololesklý

Údržba laku: Zkontrolujte stav lakovaného povrchu a podle potřeby proveďte údržbu. Interval údržby tónovaného výrobku je delší než interval bezbarvého produktu. Povrchy lakované pomocí Unica Super mohou být ošetřeny stejným lakem nebo podobným rozpouštědlem ředěným lakem. Viz před údržbu.

ČISTĚNÍ NÁRADÍ: Čistěte nářadí s WHITE SPIRIT 1050 nebo Tikkurila Tool cleaner (Tikkurila Pensselipesu).

ÚDRŽBA INSTRUKCE: V případě potřeby povrch čistěte nejdříve cca. jeden měsíc po natření. Povrch čistěte čisticím prostředkem s neutrálním pH (6-8) měkkým kartáčkem, houbičkou nebo hadříkem na čištění. Velmi znečištěné povrchy čistěte s jemně alkalickým čisticím prostředkem pH (8-10) hadříkem nebo měkkým kartáčkem, houbičkou. Povrch důkladně opláchněte.

Při klasických podmínkách povrch dosáhne úplnou tvrdost a konečnou odolnost po měsíci a proto zacházejte s takovým povrchem opatrně. Pokud je třeba natřený povrch očistit dříve, na čištění použijte vlhký čisticí hadřík, měkký kartáč nebo mop.

ÚDRŽBA POVRCHU: Sledujte stav natřeného povrchu a v případě potřeby proveďte nátěr. Tónovaný nátěr má delší trvanlivost než bezbarvý nátěr. Povrchy dříve lakované UNICA Super mohou být lakovány podobnými rozpouštědlem ředěnými laky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkány, cyklické, <2% aromáty. **VAROVÁNÍ.** Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Obsahuje bis (2-ethylhexanoát) kobaltu a etylmetylketoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Pokud potřebujete lékařskou pomoc, musíte mít k dispozici nádobu nebo štítek s výrobkem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah jisker a otevřeného ohně. - Nekouřit. Zamezte dýchání mlhy / par / sprejů. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Používejte ochranné rukavice.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Prázdné, suché nádoby z obalů recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. Nevylévejte do kanalizace.

Nebezpečí samovznícení! Utěrky nebo brusný prach obsahující produkt mohou způsobit požár samovznícením. Odpad shromážďujte v kovových nádobách naplněných vodou, vysušte volně venku nebo ihned spalte.

PREPRAVNÁ KLASIFIKÁCIA ADR: ADR 3 III.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO9001 a ISO14001. Ako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.