

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA MAGNETIC

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná speciální barva pro použití v interiéru. Vhodná pro použití při suchých vnitřních povřích. Tikkurila Magnetic může být 1-2 krát dokončena s Tikkurila vodou ředitelnou barvou určené jako vrchní nátěr na vnitřní stěny, pokud je preferován jiný barevný odstín jako šedý. Hrubý vrchní nátěr snižuje přilnavost magnetů.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Beton, sádkokarton, dřevotříska a výplňové ošetřené plochy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD PRODUKTU	001_5800
HUSTOTA	cca 2,6 kg/l, ISO 2811
OBLAST ODSTÍNŮ	šedá
STUPEŇ LESKU	matná.
BALENÍ	0,5 l, 3 l
VYDATNOST	1,5 m ² /l při aplikaci 3 vrstev.
DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Cca. Po 24 hodinách.
EU VOC 2004/42 / EC [limitní hodnota Kat. A/i 200 g/l (2010)]	Obsah VOC max. 140g/l.
APLIKACE	Válečkem nebo štětcem.
ŘEDIDLO	neředí se
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Odstraňte přebytek barvy a očistěte nástroje vodou. Umyvadlo musí být pečlivě propláchnuté, protože železo, které obsahuje barvu, může barvit.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Převážní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. VAK / ADR: -

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý a jeho teplota by měla být minimálně +10°C. Teplota vzduchu musí být minimálně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu 80%.

PŘÍPRAVA: Nenatřené povrchy: Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený prachu. Trhliny a otvory vyplňte vhodným tmelem Presto filler pokud je to nutné. Natřete nenatřený povrch s např. Varma primer-em.

Natřené povrchy: Povrch umyjte se zředěným čisticím prostředkem Maalipesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte odlupující se nátěr. Tvrdý a lesklý povrch zmatní, aby byla zaručena co nejlepší přilnavost. Odstraňte prach po broušení.

POUŽITÍ: Před použitím a během něj důkladně promíchejte Magnetic. Barvu Magnetic natřete 3 -krát pomocí krátkých tahů válečkem nebo štětcem. Docilte nejhladší povrch, jako je možné. Magnety drží nejlépe na hladkém povrchu. Magnetic lze také aplikovat válcem a ihned vyhladit ocelovým hladítkem, aby se dosáhlo velmi hladkého povrchu. Nechte natíraný povrch vyschnout 24 hodin mezi nátěry. Použijte cca. 1 litr barvy na cca. 1,5 m² povrchu ve třech vrstvách. Taková aplikace bude garantovat magnetický efekt. Pokud chcete, konečná úprava může být provedena po 24 hodinách s Tikkurila vodou ředitelnou barvou určené jako vrchní nátěr na vnitřní stěny.

ÚDRŽBA: Nejdříve po 1 měsíci od nátěru. Během tohoto období nemyjte povrch. Čištění povrchu spíše než vyschne, provádějte pomocí vysavače, hladkého štětce nebo prachovky. Čištění vlhkým hadříkem může zanechat fleky na povrchu. Po dokončení nátěru by se měl s touto péčí čistit po dobu několika týdnů, protože barva dosáhne svoji konečnou tvrdost po cca 1 měsíci. Pokud má být povrch vyčištěn ihned po dokončení, spíše než použijete vysavač, použijte hladkou kartáč nebo prachovku.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE podle nařízení ES 1272/2008

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. Zacházejte opatrně a vyhněte se zbytečné expozici. Bezpečnostní list můžete dostat na požádání.

Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.