



Obchodní název	EN 1200 UNDERBODY	
Charakteristika	<i>Černá tixotropní izolační antikorozi hmotu na bázi asfaltu a kaučuku. Používá se na spodní části automobilů, které chrání proti korozi, hluku a nárazům kamínků. Má velmi dobrou přilnavost a elasticitu. Může se ředit 10-20% benzínem, toluenem, xylenem. Nanáší se štětcem nebo speciální pistolí na spodní části automobilu (tlak 3-5 bar). Schne rychle, není jej možno lakovat, protože obsahuje asfalt.</i>	
Obch. reference pro objednávku	<i>8880293001 – černá 8880293000 – černá 8880293005 – černá 8880293020 – černá</i>	<i>1kg plechovka / 12 ks 1 l plechovka / 3 ks 5 kg plechovka / 3 ks 20 kg plechovka / 1 ks</i>
Použití	<i>Výhradně k ochrannému a tlumícímu nátěru spodků karoserií (podběhy, prahy, spodní části automobilů)</i>	
Ředidlo	<i>Druh: lakový benzín, toluen, xylene Doporučené zředění: 10-20%</i>	
Tužidlo	-----	
Schnutí / 20°C	<i>1-5 hodin podle tloušťky nátěru</i>	
Způsob aplikace	<i>Stříkací pistolí na spodky Štětcem</i>	<i>tlak: 0,3 - 0,6 Mpa</i>
Likvidace odpadu	<i>Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!</i>	
Příklad nátěrového postupu		
A) Příprava podkladu	<i>Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se EN 4700 ANTICORROSIVE PRIMER).</i>	
B) Aplikace výrobku	<i>Dle potřeby zředit (za stálého míchání přidávat malé množství ředidla). Jedním nátěrem můžeme nanést i velice silnou vrstvu – materiál je tixotropní a nestéká.</i>	
C) Následná operace	<i>Nelze přelakovat emaily – obsahuje asfalt.</i>	
Upozornění	<i>Nedoporučuje se aplikovat na spodky ošetřené nátěrovými hmotami na bázi vosků.</i>	